

## Produktinformationen

POLI-FLEX® REFLEX NYLON ist eine retroreflektierende Transferfolie auf Basis eines Gewebes. Aufgrund eines speziellen Schmelzklebstoffs ist POLI-FLEX® REFLEX NYLON für die Beschriftung von hydrophobierten, wasserabweisenden Nylongeweben geeignet.

Die Reflektionsschicht besteht aus metallisierten Mikrogaskugeln, die rückseitig mit einem hitzeaktivierbaren Klebstoff beschichtet sind. Durch Kaschierung einer transparenten PET-Folie auf der Reflektionsseite ist die Folie mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). Aufgrund des Geweberückens können Schriftzüge mit einer Strichbreite von mind. 3 mm problemlos geschnitten werden.

Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse für 3 - 4 sek. übertragen. Die PET-Folie ist lauwarm abzuziehen. Nach dem Abkühlen ist der Transfer bei gleichen Parametern für ca. 10 – 15 sek. nachzupressen.

POLI-FLEX® REFLEX NYLON besteht aus direkt-verspiegelten, offenen Glaskugeln. Die photometrischen Werte (Mindestrückstrahlwerte) entsprechen der Norm EN 471 (Leistungsstufe Kl. 2).

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.

**Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.**

Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.

Sicherheitsinformationen gemäß Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit vom Europäischen Parlament sind unter [www.poli-tape.de/safety](http://www.poli-tape.de/safety) einzusehen.

## Technische Daten

<b>Transferfolie:</b>	Effektfolie, retroreflektierend
<b>Klebstoff:</b>	Polyamid-Heißschmelzkleber
<b>Dicke in [mm]:</b>	0,18 +/- 10 %
<b>Liner:</b>	PET-Folie, selbstklebend

## Transferbedingungen

<b>Temperatur:</b>	150° C
<b>Druck:</b>	2,0 bar
<b>Zeit:</b>	Vorpressen: 4 sek. Polyesterträger lauwarm abziehen Nachpressen: 10 sek.

## Waschbeständigkeit

<b>Waschbeständigkeit:</b>	40° C Textil vor der Wäsche auf links wenden.
----------------------------	--

## Standardabmessungen

500 mm x 25 m

## Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.