POLI-MELT 701

Información de producto

Bajo POLI-MELT le ofrecemos una película termoadhesiva con un soporte de papel de silicona. POLI-MELT NYLON 701 (**Poliamida**) tiene un espesor de 50 micras.

Aplicación

A través de la pélicula termoadhesiva (hotmelt) se busca hacer una unión de diferentes materiales (substratos). La aplicación se puede llevar a cabo por ejemplo en la adhesión de textiles, unión de etiquetas de planchado, diseño textil sobre una camiseta y uniones técnicas.

Datos técnicos

Adhesivo:	Poliamida
Punto de fusión:	120 – 130° C
Soporte:	Papel de silicona
Espesor [mm]:	0,05

Condiciones de aplicación

Temperatura:	145° – 155° C
Presión:	2 – 3 bar [presión media]
Tiempo:	15 a 18 segundos

Resistencia al lavado

Resistencia al lavado:	40° C

Medidas estándar

500 mm x 25 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

29/01/2018

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.